

## Materiaal

Oplosmiddelvrije 1-component-cyanoacrylaatlijm op ethylbasis. Polymeriseert onder de katalytische inwerking van (lucht)vochtigheid.

## Leveringsvorm

Kleur	20 gr. flacon
	20 stuks/doos
Transparant	CY011325087

## Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Basis		ethylester
Dichtheid		1,06 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit		15-30 nPa.s.
uithardingsnelheid		
- Metaal		15-35 sec.
- EPDM		1-3 sec.
- Kunststof (ABS)		3-5 sec.
Treksterkte (NBR)		8-10 N/mm <sup>2</sup>
Afschuifsterkte		10-20 N/mm <sup>2</sup>
Temperatuurbestendigheid		-55°C - +95°C
Houdbaarheid*		12 maanden

\*Mits bewaard tussen +5°C en +25°C, ongeopend en in de originele verpakking.

## Vorbereiding

- De lijmvlakken dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- De te verlijmen materialen dienen vlak en /of passend te zijn. Grote toleranties leiden tot een langere droogtijd en een lagere eindsterkte.
- Vooraf testen wordt aanbevolen.

## Verwerking

- De lijm éézijdig op één van de te verlijmen substraten dun aanbrengen.
- Materialen direct samenvoegen en gedurende de aangegeven uithardingstijd (zie Technische informatie) aangedrukt houden.

## Reiniging

Overtollige, verse lijm direct verwijderen met [AT115 Reiniger](#). Uitgeharde lijm is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

## Veiligheidsaanbevelingen

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. Voorkom dat CY011 Secondelijm tussen vingers of oogleden komt. Kan ernstige oogletsel veroorzaken.



## CY011

### Secondelijm

Secondelijm voor het verlijmen van metalen, kunststoffen, elastomeren en overige niet-poreuze materialen.

#### Productvoordelen

- Goede mechanische, thermische en chemicalienbestendigheid
- Goede hechting op niet-poreuze materialen
- Extreem snel uithardend op EPDM
- Uitstekende verouderingsbestendigheid

---

**Technische service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.

**Tremco CPG Netherlands B.V.**

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com

[www.cpg-europe.com/nl\\_NL/index.html](http://www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html)