

Technische Documentatie

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL

Product

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL is een hoogwaardig, ultralichtgewicht, gebruiksklare reparatie- en afwerkingspasta op acrylaatdispersie basis. Specifiek ontwikkeld voor herstelwerkzaamheden binnen.

Toepassingen

- Specifiek voor het snel in één keer vullen van naden en schroefgaten in gipskartonplaten.
- Statische voegen, (krimp)naden, kieren en gaatjes afdichten in muren, wanden, plafonds.
- Repareren en afwerken van oppervlaktebeschadigingen op steenachtige ondergronden, zoals gipskarton, kalkzandsteen, beton, stuc-, pleister-, spuit-, metsel- en spackwerk.
- Veelzijdig binnen en buiten toepasbaar i.c.m. alle steenachtige ondergronden.
- Ideaal voor toepassingen in nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten.

Eigenschappen

- Hard uit middels waterverdamping.
- Snel flexibel uithardend en kleefvrij oppervlak.
- Gebruiksklare ultralichtgewicht vul- en egalisatiepasta.
- Hecht uitstekend op gipskarton, steen, beton, stuc-, spack-, spuit-, metsel- en pleisterwerk.
- Direct overschilderbaar met dispersie- en synthetische verven en lakken.
- Gebruiksvriendelijk vullen, repareren en afdichten.
- Uitstekend schuurbaar, na volledige uitharding.
- Glad afwerkbaar.
- Thixotroop; groot standvermogen, zakt niet uit. Ideaal voor bovenhands gebruik.
- Niet corrosief i.c.m. metalen.
- Zeer emissiearm, **VOC A+** en **EC-1 PLUS** gecertificeerd.
- Duurzaam kleurvast, UV-, weer- en verouderingsbestendig.



Standaard assortiment

Kleur	12 x 310ml koker	1L emmer	5L emmer
Wit	SI-125-9100-310	SI-125-9100-001	SI-125-9100-005

Overige kleuren en/of verpakkingen op aanvraag.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Documentatie

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL

Technische productgegevens

EIGENSCHAP	NORM	SPECIFICATIE
Basis		ACRYLAATDISPERSIE
Standvermogen		1-COMPONENT
Standvermogen	ISO 7390	<2
Dichtheid	ISO 1183	0,57
Huidvormingstijd	+23°C/50% RV	5
Open tijd		10-15
Temperatuurbestendigheid na volledige uitharding		-25/+80
Mechanische waarden	2 mm film	
Shore A hardheid	DIN 53505	50 +/- 6
Krimp		<5

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan tussen +5°C en +25°C. Maximaal 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Applicatie condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen min. +5°C en max. +35°C.
- Aanbrengen op draagkrachtige, verdraagzame, schone, vet- en stofvrije ondergronden. Poreuze, zuigende of open ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn.
- Ondergronden ontdoen van losse bestandsdelen m.b.v. een geschikte borstel.
- Vette ondergronden ontvetten m.b.v. SEAL-IT® 510 CLEANER.
- Zeer poreuze en sterk zuigende ondergronden, zoals gipsblokken, (kalkzand)steen,
- (gas)beton en metselwerk dienen te worden voorbehandeld. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een homogeen aangemaakt mengsel van één deel SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL en twee delen water. Gelijmatig aanbrengen m.b.v. een kwast.
- Nat afwerken voor huidvorming m.b.v. een vochtig gemaakte SEAL-IT® 590 Afwerkspatel, Voegenkwartet, Afwerkhoutjes of plamuurmes.

Overschilderbaarheid

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL is uitstekend universeel overschilderbaar met dispersie- en synthetische verven en lakken. SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL is het best overschilderbaar na volledige uitharding, i.v.m. materiaalkrimp. Bij het eerder overschilderen kan de aangebrachte verflaag sneller scheuren/barsten (craqueleren). Ook i.c.m. hoog-gevulde dispersieverven is craquelé eerder van toepassing. Voegen waarop meer beweging/vervorming wordt uitgeoefend dan het verfsysteem kan opvangen, zijn een slechte combinatie. Daarom adviseren wij om altijd een geschikt duurzaam hoogwaardig verfsysteem te gebruiken, welke bewegingen vanuit de elastische ondergrond voldoende kan opvangen om craquelé in de verflaag te reduceren. Verfsystemen altijd vakkundig en onder de juiste omgevings- en ondergrondtemperatuur aanbrengen (zie TDS verffabrikant). Vooraf altijd een verfverdraagzaamheidstest uitvoeren.



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Documentatie

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL

Beperkingen en aanbevelingen

SEAL-IT® 125 PLASTERFILL is ongeschikt voor langdurige en permanente waterbelasting, applicaties ondergronds, bewegingsvoegen en i.c.m. PE, PP, PC, PTFE, PMMA, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Product krimpt nihil, tijdens de uitharding. Buitentoepassingen zijn alleen mogelijk, mits binnen 5 uur na applicatie, geen neerslag valt. Het vulmiddel drukvrij aanbrengen voor een optimaal eindresultaat. Kan evt. verkleuren i.c.m. chemicaliën en door migratie van stoffen. Niet mechanisch, thermisch en chemisch belasten, voor volledige uitharding. Repareren met hetzelfde product. Kitvoegen functioneren duurzamer als men hierop periodiek onderhoud en tijdige reparatie uitvoert. Test vooraf altijd de hechting en materiaalverdraagzaamheid.

Reinigen

Vers, niet uitgehard en/of overtollig materiaal verwijderen van ondergronden en gereedschappen m.b.v. water. Handen/huid reinigen m.b.v. SEAL-IT® 515 ULTRA-WIPES of zeepwater. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen m.b.v. het juiste gereedschap.

Veiligheid en gezondheid

Vermijd langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze direct met water uitspoelen en arts raadplegen. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie en aansprakelijkheid

Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Certificeringen

VOC-emissieklasse A+.
EMICODE EC-1 PLUS.



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Documentatie

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL



Disclaimer

Alle informatie in onze publicaties, zowel gedrukt als digitaal, is het exclusieve (intellectuele) eigendom van Connect Products B.V. en is gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Het kopiëren, tonen aan derden of op enige andere wijze veeleenvoudigen, openbaar maken en/of gebruiken van dit document, inclusief de bevindingen hierin, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Connect Products B.V. De technische gegevens zijn indicatief en niet allesomvattend. Connect Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortkomend uit eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden in dit document, inclusief die welke voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de publicatie en het verkrijgen van het product. Connect Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Connect Products B.V. is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Gebruikers dienen alle relevante informatie over onze producten te raadplegen en te begrijpen alvorens het product aan te brengen en te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van geschikte tests om te waarborgen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Connect Products B.V. heeft geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

